



Maçonner et Enduire à la chaux

**NOUVEAUTÉ
2012**

Tradical® Bâtir

Tradical® Bâtir est une FL A 3.5 pour Maçonner et Enduire, avec un taux élevé de chaux aérienne qui garantit les caractéristiques suivantes :




- 1. Rendement important : 30% de liant en moins**
- 2. Confort de mise en œuvre grâce à sa faible densité**
- 3. Compatibilité avec tout support minéral dur à tendre**
- 4. Perméance**




Maçonner	brique, moellon, pierre de taille
Enduire	gobetis, corps d'enduit, sur support neuf ou ancien
Coulis	confortement de maçonnerie de moellon, pierre de taille




Et le standard Tradical® pour garantir → Performances optimales
→ Qualité constante
→ Fonctionnement sécurisé

Maçonner et Enduire à la chaux



	MAÇONNAGE	
	chaux	sable 0/4
		 seaux 10 l
Support dur	1 sac	6 à 8 seaux
Support ferme	1 sac	8 à 10 seaux
Support tendre	1 sac	10 à 12 seaux
Support très tendre	1 sac	11 à 13 seaux

	GOBETIS	
	chaux	sable 0/4
		 seaux 10 l
Support dur	1 sac	5 à 6 seaux
Support ferme	1 sac	6 à 7 seaux
Support tendre	1 sac	6 à 7 seaux
Support très tendre	1 sac	8 à 9 seaux

	CORPS D'ENDUIT	
	chaux	sable 0/4
		 seaux 10 l
Support dur	1 sac	6 à 7 seaux
Support ferme	1 sac	6 à 7 seaux
Support tendre	1 sac	7 à 8 seaux
Support très tendre	1 sac	9 à 11 seaux

FINITION

Sur le corps d'enduit Tradical® Bâtir, appliquer Tradical® PF 80 ou Tradical® PF 80 M selon les dosages indiqués dans la brochure Tradical® «Enduire à la chaux».

Pour toutes informations techniques sur l'utilisation du Tradical® Bâtir se reporter aux DTU en vigueur ainsi qu'à nos documentations (voir www.bcb-tradical.com).