

PARDECO TYROLIEN

- Spécial Tyrolienne
- Couleurs de pays
- Sac de 25 kg

E N D U I T D E P A R E M E N T M I N E R A L



DEFINITION

Enduit de parement des parois verticales extérieures en maçonneries enduites, couche de finition d'un enduit traditionnel conforme au DTU 26.1.

ASPECTS DE FINITION

- tyrolien
- tyrolien écrasé

SUPPORTS

ADMISSIBLES

- Corps d'enduit conforme au DTU 26.1.
- Sous-enduits gris d'imperméabilisation PAREXLANKO.

EXCLUS

- Supports exposés inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale.

CARACTERISTIQUES

Composition

Enduit hydraulique à base de :

- Ciment.
- Chaux.
- Sables siliceux et calcaires.
- Pigments minéraux.
- Adjuvants spécifiques.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Eliminer toutes traces de plâtre, de peintures, etc.
- Le corps d'enduit ou le sous-enduit devra présenter un aspect de surface taloché fin sans défaut.
- La planimétrie et l'aplomb des supports devront être conformes aux exigences du DTU 26.1 (supports neufs).

Matériel

- Tyrolienne.
- Pistolet à entonnoir ou pistolet à gravité.

Préparation du produit

- Dosage en eau :
Application à la tyrolienne : 6 à 6,5 litres par sac de 25 kg
Application au pistolet : 5,5 à 6 litres par sac de 25 kg
- Temps de mélange : 5 minutes

APPLICATION

FINITION TYROLIEN / TYROLIEN ECRASE

- Appliquer de haut en bas en 2 ou 3 passes successives.
Pour la finition tyrolien écrasé, appliquer la dernière passe à consistance plus épaisse que la normale.
L'aspect écrasé sera obtenu par le passage d'une taloche plastique ou inoxydable sur le relief du grain raffermi.

CONSOMMATION MINIMALE :

Matériel d'application	TYROLIENNE	PISTOLET
	5 kg/m ²	7 kg/m ²

CONDITIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Avant application humidifier suivant la nature du support.
Après application humidifier l'enduit.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues. Au-delà de + 30°C, prendre des dispositions particulières.
- Chaque façade doit être terminée dans la journée.
- Les reprises éventuelles seront situées aux arêtes naturelles.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg : 2 plis papier et 1 pli polyéthylène.
Palette perdue housée de 1,2 tonne.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- DTU 26.1.